

BASALT

TI-15.1



Basalt TI-15.1	Rengöring och underhåll
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torkningstid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% kvarvarande fukt). Beläggningar lagda i murbruk torkas i 4-6 veckor. Beläggningar lagda i limlag torkas ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektförhållanden kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av innan rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur.
Hjälp till fogning	Före fogning: S245, Fugskydd; räckvidd 10 till 15m ² /liter
Rengöring	Byggsnavs: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m ² /liter Fugeslöja: R183, Naturstensrengöring; Räckvidd: 5 till 30 m ² /liter Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring väntas 1-2 dagar, så att det är max 2-4% restfuktighet i golvet.
Skydd	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m ² /liter Färgförstärkare matt finish: S235*, Stenförseglare (matt) endast för inomhusbruk; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter Färgförstärkare satin finish: S237*, Stenförseglare (satin) endast för inomhusbruk; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter
Efter torkning	Produkten är INTE skadlig för hälsan.
Daglig rengöring	(inomhus/utomhus) Vanlig tvätt; P324, Ädelstenstvål. Tillsätt ca 25-50 ml per 10 liter vatten Områden med mycket trafik: P323, Stenglans (endast inomhus). Tillsätt 100-200 ml per 10 liter vatten 5 gånger tvätt med P324, därefter 1 gång tvätt med P323.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m ² /liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m ² /liter
Miljö	Alla specialprodukter, underställda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialprodukter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519