

GRANIT – GNEISS

TI-7.1



Granit – Gneiss TI-7.1	Börstad-fin slipad-polerad
Förutsättningar	Vid behandling av nylagda ytor ska en korrekt torktid säkerställas så att fukt från plattor och underlag kan avdunsta (max 2-4% restfukt). Beläggningar lagda i murbruk ska torka i 4-6 veckor, och beläggningar i klister ca 2-3 veckor. Dessa väntetider är rekommenderade värden. Vid speciella väderleks- och projektvillkor kan torktiden förlängas. Golvvärme ska stängas av före rengöring och vidare behandling, och beläggningen ska ha normal rumstemperatur.
Rengöring	Byggsnav: R155, Grundrengöring (syrafri); Räckvidd: 10 till 80m2/liter Fogsörja: R183, Naturstensrengöring; Räckvidd: 5 till 30 m2/liter. Testa om ytan är syreressistent! Fläckar: Se TI 1.1 Viktigt: Efter rengöring vänta 1-2 dagar, så att det är max 2-4% restfuktighet i golvet.
Skydd (inomhus/utomhus)	Utan färgändring: S232, Pletstop (vattenbaserad); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Minimal färgändring: S234, Pletstop (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Färgändring: S244, Färgförstärkare (extra); Räckvidd: 5 till 20 m2/liter Efter torkning är produkten INTE skadlig för hälsan. Produkterna är godkända för användning på köksbänkar.
Daglig rengöring (inomhus/utomhus)	Vanlig tvätt: P324, Ädelstenstvål. Tillsätt ca. 25-50 ml per 10 liter vatten. Belastade ytor (inomhus): P319, Marmor- och Granitpolish; tillsätt ca. 100-200 ml per 10 liter vand. Tvätta 5 gånger med P324, därefter 1 gång med P319. Periodisk tvätt: R155, Grundrengöring (syrafri). Använd en mjuk borste vid behov.
Gamla ytor	Lager av gamla vårdprodukter och smuts: R155, Grundrengöring (syrafri). Räckvidd: 10 till 80 m2/liter Vaxlager: R154, Lackborttagare; Räckvidd: 5 till 10 m2/liter. För optimalt resultat och hållbarhet med framtida behandlingar, bör ytan vara helt ren. Upprepa rengöringen vid behov.
Miljö	Alla specialiserade produkter, underlagda den tyska tvättmedelslagen, är registrerade hos det federala miljökontoret i Berlin. Våra specialiserade produkter har rekommenderats av ledande plattillverkare i årtionden.

Moeller Stonecare Skandinavia Aps

Ravnsbjerg Toft 21, DK-7400 Herning
mail@moellerstonecare.se +45 20465519